

FARINA DI QUARZO

SCHEDA TECNICA



FARINA DI QUARZO Acrilica



DESCRIZIONE

Pittura professionale a base di farina di quarzo e resine acriliche per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Pittura a base di farina di quarzo che conferisce al prodotto un elevato potere riempitivo ed un'ottima copertura, che consentono di mascherare le irregolarità delle superfici da rivestire.

Idoneo per tutte le superfici che richiedono idrorepellenza, resistenza alle lesioni ed agli agenti atmosferici.

Utilizzabile anche come fondo per pitture ad effetti antichizzati

CLASSIFICAZIONE COV

(DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cal. A/a): 30 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

SUPERFICI NUOVE

Applicare uno strato di fissativo ad acqua, **ACRILIFIX O FONDO SABBIAIO PER FARINA DI QUARZO**, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con stucco in pasta **PRONTOSTUC O RASANTE**).

SUPERFICI GIA' VERNICIATE

Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata.

Applicare uno strato di fissativo ad acqua, **ACRILIFIX O FONDO SABBIAIO PER FARINA DI QUARZO**, previa adeguata preparazione del supporto (rasatura con stucco in pasta **PRONTOSTUC O RASANTE**).

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C

Umidità relativa: min. 35% / max. 85%

Condizioni del supporto: Asciutto

PREZZATURE DISPONIBILI

Bianco - - - - - .13Lt - 5Lt - 2.5Lt

Basi Sistema Tintometrico_ - - - - - .13Lt - 5Lt - 2.5Lt

IMMAGAZZINAMENTO

- Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
- Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C
- Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità

FARINA DI QUARZO Acrilica

NORME DI SICUREZZA

Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP)
 Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
 I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo
 essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche tecniche	Metodo	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità relativa
Natura del legante		Acrilica
Massa volumetrica (al confezionamento) Determinazione della densità	UNI 8910 UNI EN ISO 2011-1	1.600 + 1.650 g/ml (riferito al Bianco)
	UNI 8311	8,2
Residuo secco	UNI 8906	in peso 60,2% + 1 (riferimento al Bianco) in volume 39,0% + 1 (riferimento al Bianco)
Spessore totale del film secco (rapporto di contrasto Hp > 98)	ASTM D 1186 UNI EN ISO 2808	51µm
Resa tecnica allo spessore consigliato		10 - 12 mq/litro
Filmabilità a bassa temperatura	UNI 10793	Buona a + 5°C
Punto di infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
Grado di diluizione in volume a pennello		20 - 30%
Grado di diluizione in volume a rullo		20 - 30%
Diluyente		Acqua
Sistema di applicazione		Rullo, Pennello
Essiccazione al tatto		1 ora
Essiccazione a profondità		5 o 6 ore
Sopraverniciabilità		min. 6 ore / max. indefinito
Applicabilità: Esterni / Interni		nd
Grado di brillantezza @ 85%	UNI 9389	Opaco < 6 a >2 gloss
Resistenza al lavaggio classificazione n° colpi di spazzola		n.d.
Permeabilità al vapore acqueo	UNI 9396	Classificazione: Alta Diffusione del vapore acqueo > 150 g/m2.d (= in 24h)
Finezza	UNI EN ISO 1524	Classe Fine < 100 µm



Via Chiaravelli, 30 - 90121 PA



091 630 2757



www.colorificioimperial.it
info@colorificioimperial.it