

MONOGLASS



MONOGLASS



DESCRIZIONE

Monoglass finitura trasparente metacrilica lucida, multiuso per decorativi, idropitture, pavimentazioni cementizie, parquet, legante per pavimentazioni con aggregati quarzi, ceramica, vetro, previo trattamento..

CAMPI APPLICATIVI

In tutti i tipi di supporto (decorativi, idropitture, pavimentazioni cementizie, parquet, legante per pavimentazioni con aggregati quarzi, ceramica, vetro, ecc) previo trattamento

PROPRIETÀ FISICHE (VALORI TIPICI)

Densità	1.1 kg/lit ± 0.05
Colore	Trasparente Lucida
Viscosità Brookfield a 20 °C	950 ± 50 cps
Pot-life a 25 °C	30 minuti
Temperatura di applicazione	da + 15 °C a + 35 °C
Resistenza a flessione	810 - 840 kg/cm 2
Resistenza a trazione	480 - 550 kg/cm 2
Allungamento a rottura	5.8 %
Resistenza a compressione	620 - 650 kg/cm 2
Resistenza ai solventi	Ottima
Resistenza alle soluzioni acide/basiche	Ottima
Resistenza ai saponi/tensioattivi	Ottima
Resistenza ai sali tipo NaCl	Ottima
Resa teorica	8 - 9 Mq/Lt per ogni stesura

TEMPO DI ESERCIZIO

Pedonabile	Dopo 24 ore
Carrabile	Dopo 72 ore
Temperatura di infiammabilità	> 130 °C

MONOGLASS

PREPARAZIONE

La preparazione delle superfici è di fondamentale importanza. Il supporto da trattare deve essere asciutto, ben pulito e sgrassato, esente da olii, grassi, residui di pitture ed altre parti asportabili; provvedere comunque a eliminare ogni traccia di qualsiasi inquinante.

APPLICAZIONI

L'applicazione può essere effettuata con rullo o pennello.

NOTA IMPORTANTE

La qualità dell'applicazione sarà influenzata dall'attrezzatura, degli equipaggiamenti e strumenti adottati, nonché dalle condizioni ambientali di applicazione, quali temperatura, umidità relativa e presenza di polveri nell'area di applicazione.

Quando si applica il prodotto per la prima volta si raccomanda di eseguire alcuni test preliminari allo scopo di verificare e validare il processo per garantire il miglior risultato sia tecnico che estetico.

Applicare il prodotto in condizioni ambientali con temperatura tra +15° C e + 35° C ed umidità relativa tra 35% e 60%.

Al momento di apertura di ogni confezione, mescolare accuratamente il prodotto per eliminare eventuali sedimentazioni.

La resa teorica è subordinata al supporto da trattare e allo spessore richiesto.

Mediamente per ottenere uno spessore di circa 1mm occorrono 0.100 gr/m² di prodotto

CONFEZIONI

Da	1 Lt
Da	2.5 Lt
Da	5 Lt

MONOGLASS

CONSERVAZIONE

Proteggere dal gelo e dal calore e dalla luce diretta del sole.

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. Usare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali, maschera e indumenti. Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.

In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

Colorificio Imperial si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.

Rispettare sempre le regolamentazioni e disposizioni vigenti in materia di sicurezza e trasporto. Consultare la scheda tecnica, le direttive per l'applicazione e la scheda di sicurezza. Per ogni chiarimento o informazione invitiamo a contattare la nostra Assistenza Tecnica Clienti.



Via Chiaravelli, 30 - 90121 PA



091 630 2757



www.colorificioimperial.it
info@colorificioimperial.it